

كيم ميكس

CHEM MIX – واجهة أسمنتية جاهزة بألوان متعددة لتشطيب داخلي وخارجي

وصف المادة

كيم ميكس هو واجهة أسمنتية جاهزة عالية الجودة ومختلطة بالألوان، تُقدَّم على شكل مسحوق يُضاف إليه الماء في الموقع. يعطي المنتج سطحًا ناعمًا ثابت اللون ومقاومًا للعوامل الجوية. المنتج مناسب كتشطيب زخرفي داخلي وخارجي، ويجمع بين سهولة التطبيق والإنتاجية العالية مقارنة بالطرق التقليدية.

المميزات

- ثبات ممتاز للون ومظهر زخرفي جذاب
- مقاوم للعوامل الجوية والملوحة والانبعاج
- خصائص خلط وتشغيل ممتازة وسهلة التطبيق
- يعطي لمسة نهائية ناعمة أو خشنة حسب طريقة التنفيذ

الاستعمالات

- الواجهات الخارجية والداخلية
- المداخل والطرق والممرات
- الركائز المصممة والوجه الفاتح
- المشاريع المعرضة للظروف الجوية القاسية

التطبيق والاستخدام

كمبدأ عام في الصناعة، تتراوح واجهات الأسمنت الملون بين 1.5 و 2.5 كجم/م² لكل مم من شُمك الطبقة. الشُمك النهائي الشائع لهذا النوع من التشطيبات يتراوح غالبًا بين 2 و 5 مم حسب الملمس المطلوب.

1. يُنظَّف السطح المراد تشطيبه جيدًا ويُزال أي أجزاء هشة أو غير متماسكة.
2. يُخلط المسحوق تدريجيًا بالماء النظيف بالنسبة الموصى بها من الفريق الفني حتى الحصول على قوام متجانس قابل للفرد.
3. يُترك الخليط للراحة (Slaking) لبضع دقائق ثم يُعاد خلطه قبل الاستخدام.
4. يُفرد الخليط على السطح بشُمك متجانس باستخدام المالج المناسب حسب الملمس المطلوب.
5. تُشكَّل الللمسة النهائية (فرشاة، إسفنجية، أو مالج) وهي لا تزال طرية للحصول على الملمس الزخرفي المطلوب.
6. يُحمى السطح من الجفاف السريع أو الأمطار خلال أول 24 ساعة على الأقل.

البيانات الفنية (القيم القياسية)

الشكل	مسحوق جاف جاهز للخلط بالماء
اللون	متعدد الألوان حسب الطلب
التعبئة	شكاير بوزن 25 كجم
الصلاحية	12 شهرًا من تاريخ الإنتاج
التخزين	يُخزَّن في مكان جاف، بعيدًا عن التعرض المباشر لأشعة الشمس
المواصفات القياسية	DIN EN 998:2003

تعليمات الأمان

- يُفضَّل ارتداء معدات الوقاية الشخصية (قفازات وكمامة) أثناء التطبيق
- يجب تجنُّب استنشاق الأتربة الناتجة عن المسحوق أثناء الفرد أو الخلط
- يُخزَّن المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال
- عند ملامسة الجلد أو العين: يُغسل الموضع فورًا بالماء، وفي حال استمرار التهيج تُستشار جهة طبية مختصة

ملحوظة عامة: البيانات الواردة في هذه النشرة مبنية على نتائج اختبارات معملية وخبرة الاستخدام الفعلي، وقد تتأثر بظروف التخزين والتطبيق ودرجة حرارة الموقع. يُنصح بإجراء تجربة تطبيق أولية على مساحة محدودة قبل التنفيذ الكامل، ولأي استفسارات فنية يرجى التواصل مع الإدارة الفنية بالشركة.

